

## Клей SUPERFIX с доз. ситемой

**Универсальный, сверхбыстрый, средне-низкой вязкости, улучшенный этилцианакрилатный клей.** Продукт идеально склеивает глянцевые и слегка шероховатые поверхности. Обеспечивает менее хрупкое и полугибкое склеивание, чем стандартные суперклея.

**Область применения:** Применение в производстве обуви, сумок, кожи, мебели, бытовой техники, автомобилей, электроники, литья, моделирования, пластмассовых изделий, рекламы, игрушек, канцелярских товаров и текстиля. Склеиваемые материалы: EPDM, ПВХ, ПММА, АБС, резина, винил, металл, керамика, стекло, дерево, пробка, бумага, мат и т. д. и их комбинации.

**Применение:** Убедитесь, что детали чистые, сухие и не содержат масла и смазки. Снимите колпачок и нанесите небольшое количество клея на одну поверхность. Рекомендуется наносить только 1 мазок на 3 см<sup>2</sup>. Время схватывания может варьироваться в зависимости от количества клея и типа склеиваемой поверхности. Избыток клея может привести к задержке или нарушению склеивания.

При использовании с активатором нанесите активатор на другую поверхность. В случае впитывания влаги при нанесении дайте клею проникнуть в зазоры и трещины. Прижмите две поверхности друг к другу примерно на 10–60 секунд. Подождите 24 часа для полной полимеризации.

### Среднее время схватывания:

Резина к резине: 2-5 секунды.

Пластик к пластику: 2-7 секунды.

Бумага: 2–10 секунды.

Кожа: 3–20 секунды.

Металл по металлу: 5-20 секунд.

Предел прочности на растяжение 20 Н/мм<sup>2</sup>

Вязкость средне-низкая



**Арт. 189309**

Кол- во: 1

**Объём: 20 мл**



### Техническая информация:

Химическая основа	Этилцианоакрилат
Цвет	Прозрачный
Макс.клеевой зазор.	0.1 мм
Мин./макс. температура применения	5 до 40 °С
Срок годности	18 Месяцев

### Моментальная склейка

**Прозрачный**

**Термостойкий**

**Влагостойкий**

**Стойкий к ультрафиолету**

бумага

кожа

экокожа

алькантара

коврики

ткань

войлок

гипсокартон

стекло

резина

пластик

дерево

металл

**В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ**

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.